入三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16 TEL 043-262-8100代 FAX 043-263-2638代

品質 証明書 S N - 1 3 0 1 フ ッ 素 ゴ ム

◎物性データ

作成日 2019年06月24日

O 1		11/241: ==== == 24 ==1:
項目	単位	測定値
厚さ	mm	1.0
幅	mm	1,000
比 重		1.8
硬さ		8 0
引張強度	Mpa	1 2. 5
引裂強度	N/mm	3 2
伸 度	%	3 3 0
老化試験	(275℃ × 72時間)	
(硬 さ変 化)		+ 1 1
(引張強度変化率)	%	+ 1 1
(伸度変化率)	%	-46
使用温度:220℃以下		

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

この継手材は、特殊仕様向けにフッ素ゴムをたわみ継手として加工したものです。 且つゼロアスベスト製品です。

◎特長

フッ素ゴムの特性を活かし、オゾンや光などの環境下、高温、耐薬品性、耐油性等に優れ、広範囲に使用することができます。