

提出日 平成 年 月 日

御中

□三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品 質 証 明 書

S N - 1 1 2 0

ポリエステルクロス 3 号(白)

◎物性データ

作成日 平成 25 年 12 月 25 日

試験項目	単位	測定値	測定方法	
厚 さ	mm	0.63	JIS L-1096	
幅	mm	1,031	〃	
長 さ	m	50	〃	
質 量	g/m <sup>2</sup>	688.4	〃	
密 度	タテ	本/25.4mm	36.6	〃
	ヨコ	本/25.4mm	29.9	〃
引張強度	タテ	N/30mm	2121.9	〃
	ヨコ	N/30mm	1807.7	〃
伸 度	タテ	%	21.2	_____
	ヨコ	%	29.3	_____
引裂強度	タテ	N	163.1	JIS L-1096
	ヨコ	N	202.8	〃
漏水性試験	20 <sup>分</sup> 24時間	異常なし	_____	

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このクロスは、ポリエステル基布の両面に塩化ビニル樹脂(難燃性)をコーティングした  
ものであり、且つゼロアスベスト製品です。

以 上