## **人**三喜工業株式会社 千葉市中央区今井1-4-16 TEL 043 - 262 - 8100 (%)

FAX 043-263-2638代

## 品質証明書 S N - 1 1 2 0 ポリエステルクロス 3 号(白)

## ◎物性データ

作成日 2019年06月24日

試験項目		単 位	測定値	測 定 方 法
厚	Ž	mm	0.63	JIS L-1096
幅		mm	1,031	<i>II</i>
長さ		m	50	<i>II</i>
質 量		$g/m^2$	688.4	<i>II</i>
密度	タテ	本/25.4mm	36.6	"
	ヨコ	本/25.4mm	29.9	<i>II</i>
引張強度	タテ	N/30mm	2121.9	<i>II</i>
	ヨコ	N/30mm	1807.7	JJ
伸  度	タテ	%	21.2	
	ヨコ	%	29.3	
引裂強度	タテ	N	163.1	JIS L-1096
	ヨコ	N	202.8	JJ
漏水性試験		20"24時間	異常なし	
毎田担産・80℃以下				

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このクロスは、ポリエステル基布の両面に塩化ビニル樹脂(難燃性)をコーティングした ものであり、且つゼロアスベスト製品です。