

提出日 平成 年 月 日

御中

□三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品質証明書

S N - 1 1 8 2

クロロプレンターポリン(黒)

◎物性データ

作成日 平成25年 12月 25日

項目	単位	測定値	測定値	
厚さ	mm	0.58	J I S K 6 3 2 8	
幅	mm	920	〃	
長さ	m	50	〃	
質量	g/m ²	760	〃	
引張強度	タテ	N/30mm	1,372	〃
	ヨコ	N/30mm	1,372	〃
伸度	タテ	%	30	_____
	ヨコ	%	30	_____
引裂強度	タテ	N	147	J I S K 6 3 2 8
	ヨコ	N	147	〃
耐揉性	(2kg/1000回)	異常なし	_____	
耐水性	(3kg/cm ² 3分)	異常なし	_____	
耐寒性	(-30℃)	異常なし	_____	
耐熱性	(130℃ 1時間)	異常なし	_____	
耐酸性	(10% 硫酸)	異常なし	_____	
耐アルカリ性	(10% カセイソーダ)	異常なし	_____	
耐油性	(ASTM)	異常なし	_____	

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このクロスは、ナイロン基布に合成ゴム(クロロプレンゴム)引したものです。
耐久性・耐寒性・耐水性・耐油性に優れ、ジャバラ式たわみ継手にも使用できます。また
ゼロアスベスト製品です。

以上