

御中

□三喜工業株式会社
千葉市中央区今井1-4-16
TEL 043-262-8100(代)
FAX 043-263-2638(代)

品質証明書

S N - 1 2 8 0
エステルクリーン

◎物性データ

作成日 平成25年12月25日

項目	単位	測定値	測定方法	
厚さ	mm	0.467	JIS L-1096-6.5	
幅	mm	1,032	JIS L-1096-6.2	
質量	g/m ²	555.8	JIS L-1096-6.4	
密度	タテ	本/25.4mm	51.8	
	ヨコ	本/25.4mm	42.5	
引張強度	タテ	N/30mm	1,441.6	
	ヨコ	N/30mm	1,369.7	
伸度	タテ	%	18	
	ヨコ	%	26	
引裂強度	タテ	N	74.5	
	ヨコ	N	106.9	
防炎性試験 (消防法) メッケルバーナー法		秒	0.0	
		秒	0.0	
	規格	cm ²	15.1	(残炎5秒)2分加熱炭化面積
		秒	0.8	(残じん20秒)6秒加熱残炎時間
	秒	0.8	(炭化面積40cm ²)6秒加熱残じん時間	
	cm ²	10.7	(接炎回数3回)6秒加熱炭化面積	
	回	4	コイル法 接炎回数	
自治省令消防法		合格		

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このクロスは、ポリエステル基布の両面に塩化ビニル樹脂(難燃性)をコーティングし、その片面にフッ素コーティングを施したものです。またゼロアスベスト製品です。

◎特長

耐候性・耐久性・耐防水性・防塵に優れています。

以上