

三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品質証明書

PK-56 ニュートップシール(片面粘着付)

ニュートップシールは、NBR・PVCを主成分とした合成ゴムを発泡させたシール材です。特長としまして耐摩耗性・耐老化性に優れ、また耐油性・耐候性も有するゼロアスベスト製品です。

国土交通大臣認定 国住指第 4595 号 認定番号 NM-4701

作成日 平成 25 年 12 月 19 日

物性値

改訂日 平成 30 年 5 月 16 日

| 項目 | 単位 | 物性値 | 試験方法 |
|-------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 密度 | (g/cm ³) | 0.075 | JIS-K-6757 |
| 圧縮硬さ | 25% (N/cm ³) | 1.7 | |
| | 50% (N/cm ³) | 6.0 | |
| 引張り強さ | (Mpa) | 0.36 | |
| 伸び | (%) | 222 | ————— |
| 引裂き強さ | (KN/m) | 2.0 | JIS-K-6757 |
| 難燃性 | ————— | あり | UL94 水平燃焼試験準拠 |
| 燃焼試験 | (mm/min) | 100mm/min 以内・自己消火 | GB8410 |

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

成分表

| 原料成分名 | 含有量(%) |
|---------------|--------|
| NBRゴム/PVC合成ゴム | 48 |
| 充填剤 | 35 |
| 軟化剤・加工助剤 | 8 |
| 発泡剤 | 5 |
| 加硫剤・その他 | 4 |
| 合計 | 100 |

*含有量については、製造上多少変動することがあります。

○尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以上