

提出日 平成 年 月 日

御中

□三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品質証明書

S N - 1 1 7 1

ターポロン G - 3 5 0 0

◎物性データ

作成日 平成 27 年 4 月 28 日

試験項目	単位	実測値	試験方法	
厚さ	mm	0.53	JIS-L-1096	
幅		103.1		
長さ	m	50		
質量	g/m ²	881		
疵	タテ	本/2.54cm		30.0
	ヨコ			32.0
引張強度	タテ	N/30mm		3380
	ヨコ			3202
伸率	タテ	%		4.0
	ヨコ			8.0
引裂強度	タテ	N	183.3	
	ヨコ		207.3	

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このガラスクロスは、JIS規格に基づくガラス糸を使用し、製織した織物に両面塩化ビニルをコーティングし、その片面にフッ素コーティングを施し、耐候性を高めたものであり、またゼロアスベスト製品です。

※ 国土交通大臣認定不燃材料

国住指 第3847号

認定番号 NM-0507

以上