

提出日 平成 年 月 日

御中

□三喜工業株式会社  
千葉市中央区今井1-4-16  
TEL 043-262-8100(代)  
FAX 043-263-2638(代)

品質証明書

S N - 1 0 6 0  
防炎ビニロンクロス

◎物性データ

作成日 平成 25 年 12 月 25 日

項目	単位	測定値	測定方法	
厚さ	mm	0.48	JIS L-1096	
幅	mm	920	〃	
長さ	m	50	〃	
質量	g/m <sup>2</sup>	465	〃	
引張強度	縦	N/30mm	1422	〃
	横	N/30mm	1128	
伸度	縦	%	18	〃
	横	%	23	
引裂強度	縦	N	78	JIS L-1096
	横	N	78	
耐熱性 (70℃) 高温時不粘着性	異常なし		〃	
耐水度	mm	1500以上	JIS L-1092	
防炎性	級	2	JIS A-1322	

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このクロスは、ビニロン基布の両面に塩化ビニル樹脂(難燃性)をコーティングしたものであり、且つゼロアスベスト製品です。

以上