

提出日 平成 年 月 日

御中

□三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品 質 証 明 書

S N - 1 3 0 0

補 強 入 り フ ッ 素 ゴ ム

◎物性データ

作成日 平成 25 年 12 月 25 日

項 目	単 位	測 定 値		
製 品	厚 さ	mm	0.5	
	幅	mm	850	
	引張強度	kgf/cm	25	
	伸 度	%	35	
	破 裂 圧	kgf/cm ²	25	
基 布	厚 さ	mm	0.32	
	密 度	タテ	本/25.4mm	60
		ヨコ	本/25.4mm	60
ゴ ム	硬 さ	JiSA	70	
	引張強度	N/cm ²	1176.7	
	伸 度	%	270	
	老 化 試 験	(200℃ × 70時間)		
	(硬 さ 変 化)		+3	
	(引張強度変化率)	%	+25	
	(伸 度 変 化 率)	%	-26	

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

この継手材は、フッ素ゴムの中に耐熱ナイロン織物を入れて補強した継手用ゴムシートです。且つゼロアスベスト製品です。

◎ 特 長

フッ素ゴムと耐熱ナイロンの組合せにより柔軟性に強度を持たせ、高音で使用できます。耐熱性・耐薬品性・気密性に優れています。

以 上