

提出日 平成 年 月 日

御中

□三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品 質 証 明 書

S N - 1 3 0 1  
フ ッ 素 ゴ ム

◎物性データ

作成日 平成 25 年 12 月 25 日

項 目	単 位	測 定 値
厚 さ	mm	1.0
幅	mm	1,000
比 重		1.8
硬 さ		80
引張強度	Mpa	12.5
引裂強度	N/mm	32
伸 度	%	330
老化試験	(275℃ × 72時間)	
(硬さ変化)		+11
(引張強度変化率)	%	+11
(伸度変化率)	%	-46

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

この継手材は、特殊仕様向けにフッ素ゴムをたわみ継手として加工したものです。  
且つゼロアスベスト製品です。

◎ 特 長

フッ素ゴムの特性を活かし、オゾンや光などの環境下、高温、耐薬品性、耐油性、耐スチーム性等に優れ、広範囲に使用することができます。

以 上