

# 三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

## 品質証明書

S N - 1 1 5 0

シルバーターポリン

(両面塩ビコーティング)

### ◎物性データ

作成日 2019年 06月 24日

項目	単位	測定値	測定方法
厚さ	mm	0.51	JIS L-1096
幅	mm	1,902/1,372	JIS L-1096
質量	g/m <sup>2</sup>	601	JIS K-6404-2-2
密度	タテ	本/25.4mm	23.0
	ヨコ	本/25.4mm	23.0
引張強度	タテ	N/30mm	1,107
	ヨコ	N/30mm	1,006
伸び率	タテ	%	24.9
	ヨコ	%	30.0
引裂強度	タテ	N	222
	ヨコ	N	269
難燃性	タテ	—	区分3合格
	ヨコ	—	区分3合格

使用温度:80℃以下

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このクロスは、ポリエステル基布の両面に塩化ビニル樹脂(難燃性)をコーティングしたものです。またゼロアスベスト製品です。

以上