

品 質 証 明 書

S N - 1 1 7 1

ターポロン G - 3 5 0 0

◎物性データ

作成日 2019年06月21日

試験項目		単 位	実測値	試験方法
厚 さ		mm	0.53	JIS-L-1096
幅			1031	
長 さ		m	50	
質 量		g/m ²	881	
密 度	タテ	本/2.54cm	30.0	
	ヨコ		32.0	
引張強度	タテ	N/30mm	3380	
	ヨコ		3202	
伸 度	タテ	%	4.0	
	ヨコ		8.0	
引裂強度	タテ	N	183.3	
	ヨコ		207.3	
使用温度:80℃以下				

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このガラスクロスは、JIS規格に基づくガラス糸を使用し、製織した織物に両面塩化ビニルをコーティングし、その片面にフッ素コーティングを施し、耐候性を高めたものであり、またゼロアスベスト製品です。

※ 国土交通大臣認定不燃材料

国住指 第3847号

認定番号 NM-0507

以 上