

 三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品 質 証 明 書

S N - 1 4 0 0
S T ク ロ ス

◎物性データ

作成日 2020年8月03日

項目	単位	測定結果	測定方法
厚さ	mm	0.550	JIS L-1096-8.4
幅	mm	1905/1370	JIS L-1096-8.2
質量	g/m ²	706.3	JIS L-1096-8.3
密度	タテ	本/25.4mm	25.5
	ヨコ	本/25.4mm	22.0
引張強度	タテ	N/30mm	1393.7
	ヨコ	N/30mm	1151.0
伸度	タテ	%	20.8
	ヨコ	%	27.8
引裂強さ	タテ	N	246.6
	ヨコ	N	249.2
耐揉試験	タテ	—	異状なし
	ヨコ	—	異状なし
自治省令消防法	合格		
耐熱温度:80℃以下(社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い、表面の伸縮率が1%以内であることを確認した。)			

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このクロスは、ポリエステル基布の両面に塩化ビニル樹脂(難燃性)をコーティングしたものでまたゼロアスベスト製品です。

以 上