

# 品質証明書

## PK-21 NR スポンジ (片面粘着付)

NRスポンジは天然ゴムの重化合物を発泡させた単独気泡のシール材です。  
特長としては弾力性と反撥力を有し、吸水性が小さく、衝撃吸収性・加工性に優れた製品です。

物性データ

作成日 2023年9月1日

項目	物性値	試験方法等
硬度 HS	23	ASKER-C
比重	0.09	JIS K 7112
引張強さ N/cm <sup>2</sup>	58	JIS K 6251
伸び %	104	JIS K 6251
圧縮応力(25%) N/cm <sup>2</sup>	5.2	JIS K 6767
使用温度	80°C以下	

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは公的試験に於いて24時間の強熱試験を行い、表面の伸縮率が10%以内であることを確認した。

成分表

材料名	含有率 %
天然ゴム	36.0
合成ゴム	13.0
発泡剤	4.5
加硫剤	2.5
加硫促進剤	0.2
補強材	40.8
軟化剤	3.0

注) 含有量については製造上多少変動することがあります。

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。  
選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638