

## 品質証明書

### PK-19 シリコンスポンジ

シリコンスポンジは、シリコンゴムを発泡し、押し出成型により長尺に化工したシール材です。特長としまして、耐熱性・耐寒性・耐候性・耐水性・耐オゾン性・耐動食物油・反撥弾性・電気絶縁性に優れ、且つ環境に優しいシックハウス対応のゼロアスベス製品です。

物性値

作成日 平成29年1月25日

項目	物性規格値	試験値	試験方法など
硬さ	15~25	18	アスカーC硬さ計
引張り強さ (Mpa)	2以上	4.7	JIS-K-6251
伸び (%)	100以上	180	
耐熱性引張強さ 変化率(%)	-10以内	+6	80°C×72時間
汚染性 (耐ブリード性)	汚染なし	汚染なし	口紙吸着法 70°C×7日
対候性	著しい表面劣化、 亀裂の発生なし	表面劣化、亀裂 発生なし	サンシャインウエザオ メーター 500時間
難燃性	自己消火性あり	自己消火性	JIS-K-6400法に 準拠
食品衛生法	「厚生省告示第370号」に適合		

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

### 成分表

材料名	含有率(%)	材料名	含有率(%)
シリコンゴム	83	発泡剤	4
軟化剤:加工助剤	3	加硫剤	4
充填剤	5	その他	1

\* 含有量については、製造上多少変動することがあります。

○ 尚、上記特長は、原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。

選定の際には、ご確認の上、ご使用ください。

以上