

品質証明書

PK-301 ラクチーナシール

国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NM-4983

ラクチーナシールは、ニトリルゴムとブチルゴムを配合した未加硫の合成ゴム系シール材です。
特長としては耐動植物油・耐水性・難燃性・緩衝性・接着性・気密性に優れた製品です。

物性データ

作成日 2022年5月30日

項目	物性値	試験方法等
比重	1.4	比重ピン法
粘着力 N/25mm	16.0	180° 剥離試験 被着体：アルミ板
引張強度 N/20mm ²	3.4	JIS K 6251 1t × 20mm断面で測定
伸び %	783.0	JIS K 6251
耐油性	植物油 重量変化率%	-5%以上 自社法 85°C × 24hrs浸漬
	動物油 重量変化率%	-6%以上 自社法 85°C × 24hrs浸漬
針入度 dmm	41.0	JIS K 2207
使用温度 : 120°C以下		

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い表面変化の無いことを確認した。

成分表

材料名	含有率 %
NBR・ブチルゴム	23.4
軟化剤・粘着付与剤	24.0
充填剤	49.3
難燃剤・その他	3.3

注) 含有量については製造上多少変動することがあります。

※上記特長は原材料の特性であり、製品の耐性を保証するものではありません。
選定の際には、ご確認の上ご使用願います。

 三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638