

品 質 証 明 書

S N - 1 0 0 5

片面シリコン引ガラスクロス

◎物性データ

作成日 2019年06月24日

項 目	単 位	測 定 値	測 定 方 法	
厚 さ	mm	0.86	JIS-L-1096-8.4	
幅	mm	1,086	JIS-L-1096-8.2	
長 さ	m	50	JIS-R-3420	
質 量	g/m ²	794.5	JIS-L-1096-8.5	
密 度	タテ	本/25mm	48.0	JIS-L-1096-8.6
	ヨコ	本/25mm	22.5	JIS-L-1096-8.6
引張強度	タテ	N/30mm	2441.9	JIS-L-1096-8.12.1 A法
	ヨコ	N/30mm	1425.3	JIS-L-1096-8.12.1 A法
伸 度	タテ	%	6.0	_____
	ヨコ	%	3.0	_____
引裂強力	タテ	N	142.8	JIS-L-1096-8.15.1 A-1法
	ヨコ	N	109.2	JIS-L-1096-8.15.1 A-1法
耐折れ強度	タテ	回	5,553	JIS-R-3420-7.16 MIT 屈曲試験
	ヨコ	回	1,098	JIS-R-3420-7.16 MIT 屈曲試験
使用温度:200℃以下 (社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い、表面の伸縮率が1%以内であることを確認した。)				

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このガラスクロスは、JIS規格に基づくガラス糸を使用し、製織した織物の片面にシリコン引きしたものでシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

以 上