

御中

品質証明書

S N - 1 1 8 2
クロロプレンターポリン(黒)

◎物性データ

作成日 平成30年11月27日

項目	単位	測定値	試験方法	
厚さ	mm	0.58	J I S L 1 0 9 6	
幅	mm	920	〃	
長さ	m	50	〃	
質量	g/m ²	760	〃	
引張強度	タテ	N/30mm	1,372	〃
	ヨコ	N/30mm	1,372	〃
伸度	タテ	%	30	_____
	ヨコ	%	30	_____
引裂強度	タテ	N	147	J I S L 1 0 9 6
	ヨコ	N	147	〃
耐 揉 性 (2kg/ 1000回)		異常なし	_____	
耐 水 性 (3kg/cm ² 3分)		異常なし	_____	
耐 寒 性 (-30℃)		異常なし	_____	
耐 熱 性 (130℃ 1時間)		異常なし	_____	
耐 酸 性 (10% 硫酸)		異常なし	_____	
耐アルカリ性 (10% カセイソーダ)		異常なし	_____	
耐 油 性 (ASTM)		異常なし	_____	

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このクロスは、ナイロン基布に合成ゴム(クロロプレンゴム)引したものです。
耐久性・耐寒性・耐水性・耐油性に優れ、ジャバラ式たわみ継手にも使用できます。また
ゼロアスベスト製品です。

以 上