

三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品質証明書

S N - 1 3 0 4

片面フッ素樹脂引ガラスクロス

◎物性データ

作成日 平成25年12月25日

項目	単位	測定値	
厚さ	mm	0.38	
幅	mm	1,524	
長さ	m	45.72	
質量	g/m ²	559	
引張強度	タテ	N/25mm	1,760
	ヨコ	N/25mm	1,320
引裂強度	タテ	N	220
	ヨコ	N	132
破裂強度	PS1	650	
基布織組織		朱子織	

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このクロスはガラスクロスの片面にグレー色のフッ素樹脂を特殊加工したものです。
且つシックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

◎特長

フッ素樹脂加工により化学薬品にも強く、ほこりも付着しにくいです。

柔軟性もあるため加工性も高いです。

耐化学薬品性・防汚性・耐磨耗性に優れています。

低温域(-30℃)から高温域(+200℃)までの広い温度域で使用ができます。

以上