

品質証明書

SN-1301 フッ素ゴム

SN-1301 フッ素ゴムは、特殊仕様向けにフッ素ゴムをたわみ継手として加工した製品です。フッ素ゴムの特性を活かし、オゾンや光などの環境下、高温・耐薬品性・耐油性に優れています。

物性データ

作成日 2023年9月26日

項目	単位	測定値
幅	mm	1,000
厚さ	mm	1
比重	—————	1.8
硬さ	—————	80
引張強度	Mpa	12.5
引裂強度	N/mm	32
伸度	%	330
老化試験 (275°C×72時間)		
(硬さ変化)	—————	+11
(引張強度変化率)	%	+11
(伸度変化率)	%	-46
使用温度	220°C以下	

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは材料の一般的性質による。

※ 製品の選定の際には、条件等ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638