

品質証明書

SN-1400 STクロス

SN-1400 STクロスは、ポリエステル基布の両面に塩化ビニル樹脂をコーティングした製品です。

物性データ

作成日 2023年9月26日

項目	単位	測定値	測定方法	
幅	mm	1,905/1,370	JIS L-1096-8.2	
質量	g/m ²	704	JIS L-1096-8.3	
厚さ	mm	0.54	JIS L-1096-8.4	
密度	タテ	本/25.4mm	25.5	JIS L-1096-8.6
	ヨコ		22.0	
引張強度	タテ	N/30mm	1,355.3	JIS L 1096-8. 14.1
	ヨコ		1,112.3	
伸度	タテ	%	21.3	—————
	ヨコ		28.8	
引裂強度	タテ	N	224.4	Sタング法 JIS L-1096-8.17.1. A1
	ヨコ		280.5	
耐揉強度	タテ	—————	異状なし	スコット型テスター 19.6N×200回
	ヨコ			
自治省令消防法	合格			
使用温度	80°C以下			

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い表面の伸縮率が、1%以内であることを確認した。

※ 製品の選定の際には、条件等ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638