

品 質 証 明 書

S N - 1 1 7 1

ターポロン G - 3 5 0 0

◎物性データ

作成日 2019年06月21日

試験項目	単位	実測値	試験方法
厚 さ	mm	0.53	JIS-L-1096
幅		1031	
長 さ	m	50	
質 量	g/m ²	881	
密 度	本/2.54cm	タテ 30.0	
		ヨコ 32.0	
引張強度	N/30mm	タテ 3380	
		ヨコ 3202	
伸 度	%	タテ 4.0	
		ヨコ 8.0	
引裂強度	N	タテ 183.3	
		ヨコ 207.3	
使用温度:100℃以下(社内試験に於いて10時間の強熱試験を行い、表面の伸縮率が1%以内であることを確認した。)			

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このガラスクロスは、JIS規格に基づくガラス糸を使用し、製織した織物に両面塩化ビニルをコーティングし、その片面にフッ素コーティングを施し、耐候性を高めたものであり、またゼロアスベスト製品です。

※ 国土交通大臣認定不燃材料

国住指 第3847号

認定番号 NM-0507

以 上