

## 品質証明書

### アルミ粘着テープ # 807314

(剥離紙無し・艶無し)

(平成31年度版国土交通省一般ダクト仕様に適合)

物性データ

作成日 2021年8月20日

構成	基材
アルミニウム箔	軟質アルミニウム箔 (JIS H 4160相当) 純度：99.3%以上 平均厚さ：0.05mm
粘着剤	アクリル系粘着剤

物性値注)

試験項目	単位	代表値
テープ厚さ	mm	0.100
粘着力	N/10mm	4.80

備考欄

注) 試験方法は以下による。 <ul style="list-style-type: none"><li>・テープ厚さ     ダイヤルゲージを用いて測定する。</li><li>・粘着力         JIS Z 0237 (2009)による。試料の幅は25mmとする。 被着体：BA SUS板 圧着条件：質量2kgのローラ2往復(速度10mm/秒) 圧着から測定までの時間：貼付後1分以内 試験温度：23℃ 引き剥し角度：180°、引き剥し速度：5mm/秒</li></ul>
--

※ 記載されている数値は測定値の代表値であり保証値ではありません。