

品質証明書

SN-1318 クロロプレン引ナイロクロス

SN-1318 クロロプレン引ナイロクロスは、ナイロン繊維の両面にクロロプレンゴムを厚くコーティング加工した製品で、耐圧性を要求されるダクトにも適しています。

物性データ

作成日 2025年8月1日

項目		単位	測定値	測定方法等
幅		mm	1,100	巻尺（有効幅）
質量		g/m ²	1,220	
厚さ		mm	1.0	ダイヤルゲージ
長さ		m	50	
引張強度	タテ	N/30mm	2,400	JIS K-6404-3
	ヨコ		2,100	
引裂強度	タテ	N	670	JIS K-6404-4 (シングルタング法)
	ヨコ		730	
耐水圧		外観異常なし		JIS K-6404-7 (0.3MPa×3分)
耐熱性		外観異常なし		130°C×1 h
耐寒性		外観異常なし		-30°C×1 h
耐酸性		外観異常なし		10%硫酸 常温48 h
耐アルカリ性		外観異常なし		10%苛性ソーダ 常温48 h
耐油性		外観異常なし		JIS No1オイル 常温 48 h
使用温度		100°C以下		

注1) 以上のデータは実測値に基づくものであり保証値ではありません。

注2) 使用温度データは材料の一般的性質による。

※ 製品の選定の際には、条件等ご確認の上ご使用願います。

 **三喜工業株式会社**

千葉市中央区今井1-4-16 TEL : 043-262-8100 FAX : 043-263-2638